

ESCAYOLA E-35 de YESOS AFIMOSA, S.L.

TIPO: Conglomerante a base de yeso tipo A/P.F./3,5.
Producto conforme a UNE EN 13279-1 y UNE EN 13279-2.

COMPOSICIÓN:

Escayola E-35 de YESOS AFIMOSA, S.L. se compone de Sulfato de Calcio de alta pureza semihidratado con proceso de deshidratación realizado en horno ecológico.

FICHA TÉCNICA	ESCAYOLA E-35	ESPECIFICACIONES UNE EN 13279
Aspecto	Polvo Blanco	-
Índice de pureza (%)	>92	≥92
Relación agua/yeso (%)	75	-
Principio de fraguado (min.)	12±4	-
Final de fraguado (min.)	32±4	-
Tiempo de empleo (min.)	20	-
Resistencia mecánica a la compresión (N/mm ²)	>3,5	≥3,5
Determinación de pH	>7	≥6
Finura de molido ó retención en Tamiz 0,2 mm (%)	0,2	≤1,0
Contenido de agua combinada (%)	<6,0	≤7,0

APLICACIONES:

Se aplica a mano y se utiliza en la realización de elementos prefabricados y en revestimientos interiores. También puede utilizarse como pasta de agarre en trabajos de colocación y como pasta de repaso en trabajos realizados con elementos prefabricados de escayola.

ENVASE:

Escayola E-35 de YESOS AFIMOSA, S.L. se suministra en sacos de 20 Kg, con dos hojas de papel, en palés de madera de 72 unidades con funda de plástico (Peso aprox. 1440 Kg).

Debe preservarse de la humedad para evitar posibles alteraciones en su comportamiento normal. Consumir el producto en los 6 meses después de la fecha de fabricación.

Se aconseja utilizar el agua de amasado indicada. No trabajar con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 40°C.

Utilizar el producto solo para las aplicaciones para las que ha sido diseñado.

EMPRESA SALGUERO
YESOS AFIMOSA, S.L.

C. I. F. B/41848797

C/. Velero, 13

41530 Morón de la Frontera

SEVILLA